



provedena i za ostale tehničke materijale. Rezultati ispitivanja za većinu čelika i aluminijских legura imaju sličan izgled kao što je prikazano na slikama 6.22 do 6.24.



Slika 6.23 Wöhlerova krivulja u polulogaritamskom mjerilu

Na slici 6.22 rezultati su ispitivanja prikazani u normalnom mjerilu. U tom mjerilu Wöhlerova krivulja naglo opada od vrijednosti σ_M prema dinamičkoj izdržljivosti σ_{-1} . Rezultati za mali broj ciklusa su *stisnuti* (zgusnuti) na mali razmak, pa se za mali broj ciklusa ne mogu precizno očitati.



Slika 6.24 Wöhlerova krivulja u logaritamskom mjerilu