


Ta pojava je još bolje prikazana na slici 6.30 na kojoj je dana ovisnost amplitude σ_a o broju ciklusa N , a za razna srednja naprezanja σ_m . Donja krivulja odnosi se na prednaprezanje $\sigma_m = 414 \text{ MPa}$, ona iznad nje na prednaprezanje $\sigma_m = 276 \text{ MPa}$ itd. Druga krivulja od vrha odnosi se na simetričan ciklus $R = -1$ kad je prednaprezanje $\sigma_m = 0$. Gornja krivulja odnosi se na tlačno prednaprezanje $\sigma_m = -138 \text{ MPa}$. Prema tome, možemo zaključiti da tlačno prednaprezanje kod nekih materijala (u ovom slučaju aluminijiske slitine 7075-T6Al) može utjecati na povećanje dopuštene amplitudu izmjeničnog opterećenja.



Slika 6.30 Wöhlerova krivulja dobivena pri osnom opterećenju epruveta od aluminijске legure, [12]

Rezultati ispitivanja pri asimetričnim ciklusima ($R \neq -1$) mogu se pregledno prikazati pomoću Haighova i Smithova dijagrama. U Haighovu dijagramu prikazuje se ovisnost amplitude dinamičke izdržljivosti σ_a o srednjem naprezanju.

Krivulja ACB na slici 6.31 jest krivulja ovisnosti amplitude naprezanja σ_a o srednjem naprezanju σ_m , tj. $\sigma_a = f(\sigma_m)$. Točka A određuje dina-